



INSTITUT ROYAL
DU PATRIMOINE ARTISTIQUE

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET
KUNSTPATRIMONIUM

Parc du Cinquantenaire 1 - B-1000 Bruxelles

Jubelpark 1 - B-1000 Brussel

Technichem

Perte de poids du produit TECHNISIL M.S. ECO après conditionnement

D: 2000.07014

A la demande de Mr M. Pien de la société Technichem, la perte de poids du produit TECHNISIL M. S. ECO après conditionnement a été déterminée.

1. Procédure

La perte de poids a été déterminée en pesant 5 g de produit dans une nacelle en aluminium suivi d'un conditionnement de 4 semaines dans une enceinte climatique ventilée (25 'C, 50 % humidité relative) ou dans une ambiance laboratoire.

2. Résultats

Les pertes de poids, obtenues après 1 et 4 semaines de conditionnement, sont présentées dans le tableau suivant.

Table : perte de poids (%) après 1 et 4 semaines de conditionnement du produit TECHNISIL M. S. ECO. La déviation standard est donnée entre parenthèses.

	Perte de poids (%) après 1 semaine	Perte de poids (%) après 4 semaines
Ambiance laboratoire (25°C)	7.9 (0.18)	20.6 * (0.95)

(*) : le résidu présente une faible cohésion

Bruxelles, 2000-05-24

Dr. Hilde De Clercq
Assistante