

TECHNICHEM®

FICHE TECHNIQUE ET TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES

TECHNIPOX J

Liant incolore époxy deux composants

Description

- Le TECHNIPOX J est un liant incolore époxy deux composants spécialement formulé pour la préparation de mortiers thixotropes ou versables ;
- Le TECHNIPOX J est un système lavable à l'eau, pouvant être rendu facilement thixotrope par l'adjonction de charges spéciales ;

Applications - Propriétés des matériaux traités

- Mortiers de réparation faible densité pour bois ;
- Colles de structures ;
- Mortiers de jointoiement étanches pour carrelages de piscines, terrasses ;
- Mortiers IGNIFUGES.

Propriétés

- Le TECHNIPOX J est un système deux composants, à mélanger suivant le rapport 100/40 ;
- Le TECHNIPOX J peut être chargé sur chantier à l'aide de différentes charges minérales ou synthétiques sèches telles que : poudre light, quartz, sables, craie, talc, pigments, ... de manière à obtenir des pâtes et des mortiers de différentes consistances ;
- Le TECHNIPOX J a un durcissement rapide et sans retrait, et de bonnes résistances mécaniques.

Mise en oeuvre et précautions

- Mélanger les composants A et B et ajouter éventuellement les charges sélectionnées de manière à obtenir un produit homogène, ce mélange doit être utilisé dans les 60 minutes.
- Les mélanges sur base de TECHNIPOX J doivent être appliqués sur supports fermes, secs et non poussiéreux.

Préparation et mise en oeuvre :

- . MORTIER THIXOTROPE LEGER pour bois (d : 0,8) : TECHNIPOX J + POUVRE LIGHT : rapport 50/50 ; permet des réparations sans coffrage et usinables comme le bois
- . MORTIER VERSABLE LEGER pour bois (d : 0,9) : TECHNIPOX J + POUVRE LIGHT : rapport 70/30 ; permet en association avec des armatures de retrouver les performances mécaniques du bois ;
- . MORTIER VERSABLE pour bois, béton, joints de carrelages, mortier de scellement (d : 1,8) : TECHNIPOX J + QUARTZ 0.1/0.3 : rapport 20/80.
- . MORTIERS IGNIFUGES : la POUVRE LIGHT est remplacée par la poudre F-R riche en octoborate avec des propriétés FONGIQUES et INSECTICIDES rémanentes.

L'association de la POUVRE LIGHT avec le TECHNIPOX J, permet d'obtenir un mortier usinable et façonnable comme le bois.

Caractéristiques Techniques

- Rapport A/B : 100/40
- Densité/viscosité/A : 1,13/1000 mPas
- Densité/viscosité/B : 0,94/200 mPas
- Durée d'utilisation de 1 kg de mélange à 20°C : 60 minutes
- Teneur en matières actives : 100 %
- Point éclair : Supérieur à 100 °C

Emballages et stockages

- Kit pré dosé : 1.5Kgs ou 5 Kg
 - Fut de 220 Kg (Part A)
 - Fut de 180 Kg (Part B)
- Conservé à l'abri du gel – Stockable 1 an
Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.